

# SIMON QUIMICA, S.A. DE C.V.

BLVD. TIMOTEO LOZANO No. 101-B, COL. SAN MIGUEL, LEON, GTO., MEXICO, C.P. 37460

TEL-(52) (477) 770-5252 al 54 FAX: 770-4858

## ADHESIVOS PARA CALZADO

PRODUCTO	% SOLIDOS	VISCOSIDAD CPS. 25°C	TEMPERATURAS REACTIVACION	CRISTALINIDAD	SECADO	USOS
PLUS	19 + 1	3000-4000	55-65°C	ALTA	RAPIDO	ADHESIVO 2 COMPONENTES PARA ENSUELAR
MAGNO	19 + 1	3500-4500	55-65°C	ALTA	RAPIDO	ADHESIVO 2 COMPONENTES PARA ENSUELAR
DIAMANTE 31	19 + 1	3000-4000	55-65°C	ALTA	RAPIDO	ADHESIVO TRANSPARENTE 2 COMPONENTES PARA ENSUELAR
PZ-30	19+-1	3000-4000	60-70°C	MEDIA-ALTA	MEDIO	ADHESIVO DE 1 COMPONENTE PARA ENSUELAR
ECO	19+-1	3000-4000	60-90°C	BAJA	MEDIO	ADHESIVO DE 1 COMPONENTE PARA ENSUELAR
CRISTAL	19+-1	3000-4000	55-70	BAJA	MEDIO	ADHESIVO TRANSPARENTE PARA ENSUELAR

# SIMON QUIMICA, S.A. DE C.V.

BLVD. TIMOTEO LOZANO No. 101-B, COL. SAN MIGUEL, LEON, GTO., MEXICO, C.P. 37460  
TEL-(52) (477) 770-5252 al 54 FAX: 770-4858

## ADHESIVOS PARA CALZADO

### ADITIVOS Y TRATADORES

PRODUCTO	USOS
ADITIVO SQ	POLIISOCIANATO DE ALTA REACTIVIDAD PARA AUMENTAR RESISITENCIAS EN PEGADOS DE ADHESIVOS.
ADITIVO SQ TRANSPARENTE	POLIISOCIANATO TRANSPARENTE PARA AUMENTAR RESISITENCIAS EN PEGADOS DE ADHESIVOS.
TRATADOR EVA	PROMOTOR DE ADHESION EN SUELAS DE EVA PREVIO A LA APLICACIÓN DE ADHESIVO.
TRATADOR PU	PROMOTOR DE ADHESION EN SUELAS DE PU PREVIO A LA APLICACIÓN DE ADHESIVO.
TRATADOR PVC	PROMOTOR DE ADHESION EN SUELAS DE PVC PREVIO A LA APLICACIÓN DE ADHESIVO.
TRATADOR TR	AGENTE CLORINANTE PARA TRATAMIENTO DE SUELAS DE TR Y HULE, PREVIA A LA APLICACIÓN DEL ADHESIVO.