

# SIMON QUIMICA, S.A. DE C.V.

BLVD. TIMOTEO LOZANO No. 101-B, COL. SAN MIGUEL, LEON, GTO., MEXICO, C.P. 37460

TELS: (52-4) 770-5252 AL 54 FAX: (52-4) 770-4858

## RESINAS ALIFATICAS DE POLIURETANO

PRODUCTO	NO VOLATILES	VISCOSIDAD CPS. 25°C	SOLVENTES	MODULO 100%	TENSION AL ROMPIMIENTO KG/CM2	ELONGACION %	USOS
RT-60	25	10,000 15,000	IPA-TOLUENO	50-55	400-500	700-800	SKIN PARA FABRICACION DE PIEL SINTETICA INYECTABLE A PVC
RHT-900	25	15,000 20,000	IPA-TOLUENO	40-45	450-550	500-600	TOP FABRICACION DE PIEL SINTETICA PROCESO TRANSFER
RHT-979	25	15,000 20,000	IPA-TOLUENO	150-200	450-550	400	SKIN PARA PVC Y PU PROCESO TRANSFER
RT-41-X	30	25,000 30,000	IPA-TOLUENO	40-60	450-550	600-750	FABRICACION DE PIEL SINTETICA PROCESO TRANSFER
RT-10	25	15,000 20,000	IPA-TOLUENO	90-100	400-450	550-650	SKIN PARA FABRICACION DE PIEL SINTETICA PROCESO TRANSFER
RT-7	25	15,000 20,000	IPA-TOLUENO	140-180	550-600	400-450	SKIN PARA PVC Y PU
RT-17-J	25	20,000 25,000	IPA-TOLUENO	180-220	350-450	250-350	SKIN PARA PVC Y PU EN ACABADO CHAROL
SM-80	25	6,000 10,000	IPA-TOLUENO	50-60	450-500	500-550	FORMULACION DE LACAS
RT-I-PU	25	0 5,000	IPA-TOLUENO	24	250-349	700-799	SKIN PIEL SINTETICA PARA INYECCION DIRECTA
RT-178	25	20,000 25,000	IPA-TOLUENO	220-240	500	370	TOP PIEL SINTETICA