

SIMON QUIMICA, S.A. DE C.V.

BLVD. TIMOTEO LOZANO No. 101 B, COL SAN MIGUEL, LEON, GTO., MEXICO, CP 37460

TELS: (52) (4) 770-5252 AL 54 FAX: (52) (4) 770-4858

EMULSIONES DE POLIURETANO ALIFATICAS

PRODUCTO	NO VOLATILES %	VISCOSIDAD CPS. 25°C	MODULO 100%	TENSION AL ROMPIMIENTO KG/CM2	ELONGACION %	USOS
SEMPOL H-218	35	500-1000	150	300	300	SKIN PARA PVC Y PU PROCESO TRANSFER
SEMPOL H-95F	35	3,000 6,000	100	250	850	SKIN PARA PVC Y PU PROCESO TRANSFER
TOP 21	35	3,000-4,000	95	350	500	TOP PARA LA FABRICACION DE PIEL SINTETICA PROCESO TRANSFER
TOP 23	30	500-1000	200	400	250	SKIN PARA PVC Y PU PROCESO TRANSFER
SEMPOL H-98	35	500 1,000	45	350	900	TOP PARA LA FABRICACION DE PIEL SINTETICA PROCESO TRANSFER
SEMPOL H-80	35	500 1,000	30-35	300	1,000	TOP PARA LA FABRICACION DE PIEL SINTETICA PROCESO TRANSFER
SEMPOL H-63	35	500 1,000	30-35	300	1,000	ADHESIVO DOS COMPONENTES PROOCESO TRANSFER
ADHESIVO 8P	35	3,000 5,000	25-35	200-300	1,000-1,200	ADHESIVO DOS COMPONENTES PROOCESO TRANSFER
SEMPOL H-95F	35	3,000 6,000	100	250	850	ADHESIVO DE DOS COMPONENTES LAMINAR FOLIA
SEMPOL H-98	35+1	500 1,000	45	350	900	ACABADOS DE PIELES
SEMPOL H-80	35+1	500 1,000	30-35	300	1,000	ACABADOS DE PIELES
SEMPOL H-63	35+1	500 1,000	30-35	300	1,000	ACABADOS DE PIELES
SEMPOL 640	40	800 1,200	20	200	700	ADHESIVO APLICACION EN GENERAL
SEMPOL 640-D	33	2,700 3,300	20	200	700	ADHESIVO APLICACION EN GENERAL