

SIMON QUIMICA, S.A. DE C.V.

BLVD. TIMOTEO LOZANO No. 101-B, COL. SAN MIGUEL, LEON, GTO., MEXICO, C.P. 37460

TELS: (52-4) 770-5252 AL 54 FAX: (52-4) 770-4858

ALTOS SOLIDOS

| PRODUCTO | NO VOLATILES | SOLVENTES | MODULO 100% | TENSION AL ROMPIMIENTO KG/CM2 | ELONGACION % | USOS |
|-----------------------------|--------------|----------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| SANSOL TRANSPARENTE 46 G | 66 75-78 | TOLUENO DMF | 30-50 | 60-100 | 300-400 | SKIN ESPUMA PARA PROCESO TRANSFER |
| SANSOL 1001 | 80-83 | TOLUENO DMF | 20-30 | 50-80 | 400-600 | SKIN ESPUMA PARA PROCESO TRANSFER |