

SIMON QUIMICA, S.A. DE C.V.

BLVD. TIMOTEO LOZANO No. 101-B, COL. SAN MIGUEL, LEON, GTO., MEXICO, C.P. 37460

TELS: (52-4) 770-5252 AL 54 FAX: (52-4) 770-4858

RESINAS AROMATICAS DE POLIURETANO

PRODUCTO	NO VOLATILES	VISCOSIDAD CPS. 25°C	SOLVENTES	MODULO 100%	TENSION AL ROMPIMIENTO KG/CM2	ELONGACION %	USOS
AC-95	66	50,000	TOLUENO	40	100	200	ADHESIVO DE DOS COMPONENTES EN EL PROCESO TRANSFER
RESATAN 201	40	50,000 60,000	DMF TOLUENO	25-30	300-400	900-1000	ADHESIVO DE DOS COMPONENTES EN EL PROCESO TRANSFER
RESATAN 206	47	50,000 70,000	DMF TOLUENO	45-50	250-350	900-1000	ADHESIVO DE DOS COMPONENTES EN EL PROCESO TRANSFER
RESATAN 207	47	50,000 70,000	DMF TOLUENO	45-55	250-400	900-1000	ADHESIVO DE UN COMPONENTE EN EL PROCESO TRANSFER
RESATAN 46	35	70,000 90,000	DMF TOLUENO	55-65	550-650	500	SKIN DE UN COMPONENTE EN EL PROCESO TRANSFER
RESATAN 63	35	80,000 100,000	DMF TOLUENO	120-170	500-600	400-500	TOP PARA PVC Y PU COLORES OSCUROS
RESATAN 3000	25	8,000 12,000	TOLUENO ACETONA MIBK	50	400-500	1500	ADHESIVO DE UN COMPONENTE
RESATAN 197	40	20,000 30,000	DMF TOLUENO	30-35	250	900-1000	ADHESIVO PARA PROCESO TRANSFER
SP-2015	40	15,000 20,000	DMF TOLUENO ACETONA	20-25	200-250	900	ADHESIVO DE DOS COMPONENTES EN EL PROCESO TRANSFER
PEGALFRE 36	40	60,000 80,000	DMF TOLUENO	30-35	450-550	700-800	ADHESIVO PARA PROCESO TRANSFER CON RESISTENCIA A LA ALTA FRECUENCIA